

Hibridna lazura

Opis proizvoda

Hibridna lazura je specijalni lazurni premaz na bazi vode namenjen za dekorativnu zaštitu drveta izloženog ekstremnim vremenskim uslovima. Posebna formulacija omogućava odličnu zaštitu svih vrsta drveta (meko drvo, tvrdo drvo, taninske vrste drveta i egzote). Takođe, ova lazura je idealna za obnavljanje starih premaza.

Nijanse:

02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 07 Mahagoni, 08 Hrast, 09 Palisander, 14 Zelena, 21 Med, 23 Žuta, 24 Siva, 25 Bela

Primena

Sve vrste drvenih površina poput brvnara, vrata, prozora, baštenskih garnitura, ograda i slično.

Tehnički podaci

Stanje	Tečnost
Miris	Skoro bez mirisa
Sadržaj VOC	0%
Potrošnja	Oko 150-200 g/m ² za dva sloja
Pakovanja	0.75L, 3L, 10L

Uputstvo za korišćenje

Drvena površina na koju se nanosi Hibridna lazura mora biti suva (max. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 150 i otprašena.

Kod svih vrsta drveta, a posebno kod taninskih i kod egzota, preporučuju se da se površina opere pre nanošenja Hibridne lazure. Preporučeno je pranje pomoću proizvoda Guardian Soap. Promešati Guardian Soap sa vodom u razmeri 1:50 i oprati površinu. Sačekati da se površina potpuno osuši pre nanošenja Hibridne lazure.

Kod obnavljanja starih premaza potrebno je prebrusiti površinu i dobro je odmastiti, odnosno oprati. Sačekati da se površina potpuno osuši pre nanošenja Hibridne lazure. Pranjem drveta se uklanjaju masnoće i otvaraju pore tako da premaz može dublje da prodre u površinu i stvori bolju zaštitu.

Hibridna lazura je spremna za upotrebu, samo dobro promešati. Nanositi četkom i dozvoliti da drvo upije premaz. Za prvi sloj potrošnja je oko 100 g/m².

Sačekati da se prvi sloj osuši oko 4-6 časova, blago prebrusiti površinu brusnim papirom granulacije 320 i zatim naneti drugi sloj. Potrošnja kod drugog sloja je oko 70-80 g/m². Nakon 24 časova, premaz je potpuno suv.

Po potrebi naneti i treći sloj.

VAŽNO: Sadržaj ovog dokumenta i svi priloci su poverljivi. Namenjeni su samo imenovanim primaocima. Ako ste greškom primili ovaj dokument, molimo vas da odmah obavestite pošiljaoca i nikome ne otkrivajte sadržaj i ne pravite njegove kopije.

IMPORTANT: The contents of this document and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient(s) only. If you have received this document by mistake, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to anyone or make copies thereof.

Hibridna lazura

Skladištenje

Proizvod je upotrebljiv do datuma na ambalaži. Čuvati ga u dobro zatvorenoj ambalaži, van direktnog uticaja sunca. Skladištiti proizvod na temperaturi od 15-25 °C. Neiskorišćeni proizvod čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece. Proizvod ne sme da smrzne.

Dodatna uputstva

Ne razređivati.

Sušenje mora biti na temperaturi iznad 14 °C.

Ne raditi pod jakim uticajem sunčevih zraka.

Svi podaci kao i vreme sušenja su dati za temperaturu od 20 °C i vlažnost vazduha 60%. Niža temperatura i povećana vlažnost produžavaju vreme sušenja.

Proizvod uvek testirati na manjem uzorku.

Napomena

Informacije sadržane u tehničkom listu su tačne, koliko je nama poznato, to su informacije i uverenja na dan izdavanja ove publikacije. Date informacije zamišljene su samo kao uputstvo za bezbedno i pravilno rukovanje, korišćenje, upotrebu, obradu, skladištenje i transport i ne treba ih smatrati kao garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični određeni materijal i mogu da ne važe za one materijale koji se koriste u kombinaciji sa nekim drugim materijalima ili u nekom procesu, osim onako kako je navedeno u ovom tekstu.

Zbog velikog broja mogućnosti primene i obrade, odgovornost korisnika je da testira da li je proizvod pogodan za njegovu namenu. Ukoliko ste u nedoumici, možete kontaktirati našu tehničku podršku.

Ukoliko niste sigurni da li je ovaj tehnički list važeći, za najnovije informacije i tehničke podatke o našim proizvodima možete posetiti našu internet stranicu.